

Hydroizolacja KEMPEROL® 1K-SF

Zastosowanie

- Jako hydroizolacja w połączeniu z włókniną KEMPEROL®
 - o do obróbek detali,
 - o do wykonywania wywinięć,
 - o do uszczelniania równych powierzchni
- Na nowe obiekty i remonty
- Na niemalże wszystkie podłoża

Cechy

- Wolny od rozpuszczalników
- Jednoskładnikowy
- Wspiera dyfuzję pary wodnej
- Mostkujący rysy
- Do obróbki na zimno

Skład

1-składnikowa hydroizolacja na bazie polimeru łączzonego z krzemowodorem.

Wielkości opakowań

7 kg, 15 kg

Magazynowanie

Przechowywać nie otwierany, w chłodnych, suchych i bez ujemnych temp. warunkach. Najlepiej użyć przed: data na etykiecie.

Właściwości

Konsystencja	płynna
Kolor podstawowy	jasnoszary
Dalsze kolory	na życzenie
Czas obróbki * [min]	ok. 30
Odporny na deszcz* po [min]	ok. 60
Można chodzić* po [h]	ok. 12
W pełni utwardzony* po [d]	ok. 1-2

* Pomiary przy temp. 20°C i 50% relat. wilgotności powietrza.
 Podane wartości zmieniają się pod wpływem- wiatru, wilgotności i temperatury powietrza.



Zużycie

ok. 3,0 do 4,0 kg/m², w zależności od podłoża.

Obróbka

Podłoża muszą być suche, stabilne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i odpowiednio przygotowane. Obróbkę prowadzić tylko przy temp. podłoża i otoczenia >+ 5°C. W czasie wykonywania prac temperatura powierzchni musi leżeć 3K ponad punkt rosy. W temp. poniżej punktu rosy na obrabianej powierzchni może pojawić się warstwa wilgoci działająca rozdzielająco (DIN 4108-5 Tab.1).

Okolo 2/3 hydroizolacji KEMPEROL® 1K-SF wylać na podłoże, na to rozwinąć włókninę KEMPEROL® 165 z 5-cio cm. zakładką, wyrolkować wałkiem perlonowym niepozostawiając żadnych pęcherzy. Na płynną jeszcze pierwszą warstwę rozprowadzić pozostałą 1/3 część hydroizolacji KEMPEROL® 1K-SF, aż do całkowitego przesączenia włókniny.

Wywinięcia przy drzwiach, oknach itp. o wysokości < 15 cm (od pow. odprowadzającej wodę) muszą być wykonane na wysokość co najmniej 5 cm, i obejmować co najmniej 10 cm uszczelnianej powierzchni poziomej.

Przerwanie prac

Po przerwaniu prac na czas krótszy niż 24 godz. można robić zakładkę bezpośrednio na wykonaną już hydroizolację KEMPEROL 1K-SF. Po przerwach dłuższych niż jeden dzień należy obszar zakładki gruntownie, maszynowo przeszlifować papierem ściernym (P40).

Nakładanie dalszych warstw użytkowych nie jest przewidziane.

Uwagi

Proszę mieć na uwadze informację techniczną IT 21: sprawdzenie i ocena podłoża.

Ważne wskazówki

W czasie transportu, magazynowania i użycia materiału należy stosować się do karty charakterystyki preparatu, oznaczeń pojemnika oraz ostrzeżeń i wskazań o niebezpieczeństwie podanych na pojemniku. Przed użyciem zapoznać się z instrukcjami BHP odnośnie produktów chemicznych. Należy zatroszczyć się o dobre przewietrzanie w miejscu wykonywania prac.

Utylizacja

Stan płynny	EKO 08 04 09
Stan utwardzony	EKO 08 04 10

Uwagi ogólne

Podane wartości czasowe ulegają skróceniu przy wyższych temperaturach otoczenia i podłoża oraz wydłużeniu przy temperaturach niższych. Gwarantujemy stabilną, wysoką jakość naszych produktów. Do wyrobów KEMPER SYSTEM nie wolno dodawać żadnych obcych substancji. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Nasze informacje techniczne oraz doradztwo dotyczące zastosowań odzwierciedlają jedynie najnowszy stan wiedzy oraz doświadczeń z naszymi produktami. Każde nowe wydanie unieważnia automatycznie informacje techniczne z poprzedniego wydania. Dlatego ważnym jest, aby mieć pod ręką zawsze aktualne informacje. W każdym pojedynczym przypadku zastosowania naszych produktów konieczne jest gruntowne, związane z obiektem i fachowe sprawdzenie, czy dany produkt i / lub technika jego zastosowania odpowiada specyficznym wymaganiom i celom. My odpowiadamy jedynie za bezbłądność naszych produktów -ich odpowiednie i fachowe zastosowanie wchodzi zatem wyłącznie w zakres odpowiedzialności użytkownika. Sprzedaż naszych produktów odbywa się wyłącznie wg. naszych warunków handlowych. Dla wszystkich informacji technicznych miarodajną jest zawsze wersja w języku niemieckim. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w tłumaczeniach.

Wydanie: grudzień 2011